

T3155 – AUTOMOTIVE

(Restringimento 3÷1)



Nota: Avendo a disposizione il diametro dell'oggetto da ricoprire, la larghezza della guaina appiattita si può determinare con la formula **1,57079 x diametro**.

Avendo a disposizione la larghezza della guaina, si può determinare il diametro dell'oggetto da ricoprire con la formula **0,6366 x larghezza guaina**

PRIMA DEL RESTRINGIMENTO	DOPO IL RESTRINGIMENTO LIBERO		
	Diametro interno in mm (D)	Diametro interno in mm (d)	Spessore parete in mm (e)
1.6	0.5	0.45	200
3.0	1.0	0.55	200
4.8	1.5	0.60	100
6.4	2.0	0.65	100
9.5	3.0	0.75	100
12.7	4.0	0.80	50
19.1	6.0	0.90	50
25.4	8.0	1.00	50
39.0	13.0	1.25	50

GUAINA TERMORESTRINGENTE IN POLIOLEFINA
"SERIE T3155"
RESTRINGIMENTO 3÷1
AUTOMOTIVE

Caratteristiche generali

La guaina T3155 è una guaina termorestringente flessibile. L'elevato rapporto di restringimento rende questa guaina adatta ad essere utilizzata per la protezione di oggetti particolarmente irregolari a causa di elevate differenze dimensionali. Ideale in tutte quelle applicazioni in cui necessita un elevato grado di protezione, la guaina T3155 è particolarmente adatta per essere utilizzata nel settore "Automotive".

Caratteristiche tecniche

• Rapporto di restringimento	3 ÷ 1	
• Temperatura d'esercizio	-55 °C ÷ +125 °C	SECONDO NORMATIVA UL 224
• Autoestinguenza	VW-1	SECONDO NORMATIVA VW-1
• Colore standard	Nero - Rosso - Blue Giallo - Verde - Bianco Altri colori a richiesta	
• Confezione	In bobine	
• Temperatura minima di restringimento	> +100 °C	
• Allungamento dopo la prova di invecchiamento al calore (168 ore a 158 °C)	300%	
• Carico di rottura	> 14 MPa	SECONDO NORMATIVA ASTM D 2671
• Allungamento a rottura	400%	SECONDO NORMATIVA ASTM D 2671
• Variazione longitudinale	0 ÷ -10%	SECONDO NORMATIVA UL 224
• Eccentricità	< 30%	SECONDO NORMATIVA ASTM D 2671
• Stabilità al rame	Positiva	SECONDO NORMATIVA ASTM D 2671
• Resistenza ai fluidi (24 ore a 23 °C in gasolio e olio lubrificante)	Resistenza alla rottura 7 MPa Allungamento 300%	SECONDO NORMATIVA MIL-DTL-23053/4
• Resistività di volume	10 ¹⁴ ohm.cm	SECONDO NORMATIVA IEC 93
• Rigidità dielettrica	20 kV/mm	SECONDO NORMATIVA IEC 243
• Informazioni sulla messa in opera	Vedere il capitolo "Scelta delle guaine termorestringenti ed informazioni sulla messa in opera"	

**COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =**

La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. *RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice.*
I dati contenuti in questo catalogo sono basati su test che riteniamo validi, ma che non costituiscono garanzia implicita od espressa. Potranno variare in qualunque momento in funzione di nuove conoscenze od esigenze, senza preavviso da parte della ns. società.
The information given in this catalogue is based on tests we believe to be valid, but it does not constitute intended or explicit guarantee. The information may vary at any time in accordance with updated knowledge and needs, without prior notification from our company.

Consigliamo ai ns. clienti di valutare l'idoneità dei ns. prodotti secondo la loro applicazione specifica.
We recommend that our customers assess the suitability of our products in regard to their specific application.

In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.
In no case shall we be considered liable for any damages, whether indirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product..