


# TS66 UL VW-1



Diametro interno nominale di utilizzo in mm (D)	Confezione in mt
3	200
4	200
5	200
6	200
8	200
10	200
12	200
15	200
20	100
25	100
30	100
40	100
50	50
60	50

**GUAINA  
TRECCIATA ESPANDIBILE  
IN NYLON 66**

**"SERIE TS66"**

## Caratteristiche generali

La guaina trecciata della serie TS66 costituita da monofilamenti in NYLON 66, è particolarmente indicata ove sia richiesta una buona resistenza all'abrasione e ai raggi UVA. Autoestinguente, isolante e disponibile nei diametri standard da 3 mm a 60 mm. Sono fornibili su richiesta altri diametri fino ad un massimo di 150 mm.

## Caratteristiche tecniche

• Temperatura d'esercizio	-60 °C ÷ +160 °C	
• Temperatura max per breve durata	+220 °C	
• Temperatura di fusione	+256 °C	
• Autoestinguenza		SECONDO NORMATIVA UL VW-1
• Direttiva	2002/95/CE RoHS	
• Colori standard	Grigio - Nero	
• Altri diametri e colori	A richiesta	
• Confezione	In bobine	

**COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =**

La RTE si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente catalogo senza preavviso. *RTE reserves the right to make any modification to this catalogue without prior notice.*

I dati contenuti in questo catalogo sono basati su test che riteniamo validi, ma che non costituiscono garanzia implicita od esplicita. Potranno variare in qualunque momento in funzione di nuove conoscenze od esigenze, senza preavviso da parte della ns. società.

*The information given in this catalogue is based on tests we believe to be valid, but it does not constitute intended or explicit guarantee. The information may vary at any time in accordance with updated knowledge and needs, without prior notification from our company.*

Consigliamo ai ns. clienti di valutare l'idoneità dei ns. prodotti secondo la loro applicazione specifica.

*We recommend that our customers assess the suitability of our products in regard to their specific application.*

In nessun caso ci riterremo responsabili per qualsiasi eventuale danno, indiretto o conseguente alla vendita, rivendita, trasferimento, uso o uso improprio del prodotto.

*In no case shall we be considered liable for any damages, whether indirect or in consequence of the sale, resale, transfer, use or incorrect use of the product..*